František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

TECHNICKÝ LIST

AKRYLEP 427

Dvojzložkové (dvojcestné) disperzné lepidlo pre čalunnícku výrobu

AKRYLEP 427 je vodné disperzné lepidlo zložené z polychloroprénovej disperzie, syntetickej živice a aditív. Neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá. Používa sa s aktivátorom LEABOND 2KB

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sušina (ISO 1625)	50 - 55%
Farba (standard)	biela (mierne žltá)
pH	cca 9,0 - 11,0
Viskozita (Brookfield, vr.2/30 ot./min, ISO 2555)	50 - 400 mPas
Doporučený tlak lepidla	1,5 – 2,0 atm
Doporučený tlak aktivátoru	0,8 – 1,5 atm
Doporučený tlak vzduchu (rozprašovanie)	2 – 3 atm
Doporučená tryska – lepidlo	0,8 – 1,2 mm
Doporučená tryska – aktivátor	0,3 – 0,4 mm
Teplotná odolnosť spoja	-40 až + 100°C
Otvorená doba	do 6 min.
Množstvo nanášaného lepidla (celkom obojstranne)	60 - 120 g/m^2

OBLASŤ POUŽITIA

Akrylep 427 sa používa ako dvojzložkové kontaktné lepidlo aplikované metódou združeného striekania s aktivátorom. Slúži na výrobu čalúneného nábytku, matracov a autosedačiek. Vhodné na lepenie PU pien, textilných materiálov, dreva a ďalších materiálov pri čalúnení nábytku.. Výrobok je odporúčaný tiež na PVC koženku, PE a PP plasty bez úpravy povrchu. Toto použitie odporúčame konzultovať s výrobcom lepidla.

Hlavná charakteristika Akrylepu 427:

- rýchly nástup počiatočnej lepivosti
- vysoká lepivosť pri nízkej spotrebe lepidla
- dobrá adhézia aj na nenasiakavé materiály

Aktivátor LEABOND 2KB:

Je vyrobený tak, aby pri kontakte s lepidlom Akrylep 427prišlo k vulkanizácií lepidla a tým k zvýšeným mechanicko-pevnostným vlastnostiam lepidla v spoji.

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepidlo sa nanáša špeciálnou striekacou pištoľou určenou na združený nástrek (dvojtrysková pištoľ), na dávkovanie lepidla sa používa buď systém peristaltických čerpadiel, alebo systém dvoch tlakových nádob, prípadne sústava membránových čerpadiel. Základný pomer dávky lepidla k aktivátoru je 10:1. Väčšia dávka aktivátoru (napr. 8:1) vedie k zrýchleniu počiatočnej pevnosti, ku skráteniu otvorenej doby, miernemu poklesu teplotnej odolnosti (cca ± 5°C) a k zvýšeniu množstva vody v lepenom spoji. Aktivátor sa nesmie skôr zmiešať s lepidlom, nakoľko by prišlo k znehodnoteniu (vyzrážaniu) lepidla! Zmiešaním prúdu lepidla s prúdom aktivátoru a následnou koaguláciou lepidla aktivátorom pred dopadom na povrch lepených materiálov má lepidlo okamžitú počiatočnú lepivosť a dovoľuje kontaktné lepenie tvarovaných čalúnnickych výrobkov. Minimálna pracovná teplota je 18°C, optimálna 22 až 25°C.

Čistenie zariadenia: Vypláchnutie zariadenia je nutné urobiť najprv čistiacim roztokom LEAQUID CR a konečné prepláchnutie sa môže urobiť vodou. Iný postup čistenia môže spôsobiť upchatie hadíc a trysky.

UPOZORNENIE:

Lepidlo nie je toxická látka a horľavina v zmysle príslušných predpisov. Jedine precitlivelých jedincov však môže po dlhodobom kontakte miestne dráždiť na pokožke.

POKYNY PRE PRVÚ POMOC: VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lekárska pomoc nie je potrebná. V prípade, že sa prejavia ťažkosti po manipulácií s prípravkom, vždy pri zasiahnutí očí a pri požití a v prípade pochybností alebo pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov.

Vždy je potrebné zaistiť postihnutému duševnú pohodu a zabrániť podchladeniu. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou ; nepodávajte ústami nič (ani tekutiny). Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci. PRI NADÝCHANÍ: Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaistiť pokoj, teplo. Ak pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. PRI STYKU S POKOŽKOU: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: V prípade, že má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadajte lekárske ošetrenie. PRI POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa vodou, vypite ½ litra vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri práci s lepidlom dodržujte všeobecne platné hygienické návyky (nejesť, nepiť, nefajčiť), používajte gumenné, alebo kožené rukavice. Zostatky nepoužitého lepidla a obaly likvidujte na povolených skládkach. Aktivátor Leabond 2KB má slabo kyslý charakter a môže dráždiť citlivé osoby (oči, sliznice, pokožka).

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plastových nádobách po 25 kg a 120kg a v kontajneroch 1000kg.
Skladujte v originálnom balení pri teplotách +5 až +30 °C. ***NESMIE ZMRZNÚŤ !***
Chráňte pred svetlom.
Správne uskladnené lepidlo má záruku 6 mesiacov od dátumu expedície.

Výrobca lepidla Stachema CZ, s.r.o. Pod sídlištěm 3, divízia Priemyselné lepidlá, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality podľa EN ISO 9001.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.