

TECHNICKÝ LIST

ČESKÝ PRÉN 25 extrém

*chlorprénové kontaktné lepidlo
pre profesionálne použitie s obsahom toluénu*

Rýchlo zasychajúce rozpúšťadlové kontaktné chloroprénové lepidlo na lepenie nesavých materiálov. Znížený obsah arómátov. Trvale pružný a vode odolný spoj. Lepidlo je mliečnej až žltkastej farby.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- obsahuje toluén
- ľahko sa rozotiera
- vysoká pevnosť a teplotná odolnosť spoja až 100°C (krátkodobo až 120°C)

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	21 - 25%
Viskozita pri teplote 20°C Brookfield vr. 5/30 (ISO R2555)	2 400 – 3 600 mPas
Doba zavádznutia pre kontaktné lepenie	cca 5 - 10 min.
Otvorená doba pri 20°C a 65-75% RVZ	cca 20 minút
Množstvo nanášaného lepidla - podlahoviny	200 - 300 ml/m ²
Odporúčané tužidlo a dávkovanie	Leabond SBS, pomer 1:20 – 1:15

OBLASŤ POUŽITIA:

Kontaktné lepidlo na lepenie nesavých materiálov navzájom ako sú plasty (PVC, bakelit, tvrdý polystyrén, plexisklo), kovy, sklo, ďalej drevo, koža, guma a pod. Je vhodné na lepenie podlahových líšt a hrán schodov a na plošné lepenie gummy (podklad musí zodpovedať požiadavke normy STN 74 4505) a mäkkého PVC. Lepidlo je vhodné na vykurované podlahy. Znížený obsah prchavých zložiek zlepšuje hygienu práce a znižuje obsah emisií v porovnaní s tradičnými kontaktnými lepidlami. Lepený spoj odoláva pôsobeniu vlhkosti, nie je však určený na trvalý styk s vodou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 5-10 minút zavádzať a potom lepené povrchy spojíme a zaťažíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách, úplná vulkanizácia je ukončená po 7 dňoch. Na prípadné riešenie alebo očistenie pracovných pomôcok odporúčame použiť *RIEDIDLO RS* (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.).

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v kovových nádobách 0,25; 0,50; 1,0; 5; 10 l a 15 l alebo v sudoch po 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni pri teplotách od +5°C do +28°C. Chráňte pred mrazom! Lepidlo nesmie zmrznúť! Takto uskladnené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby. Pred použitím premiešať! Nevyschnuté lepidlo je nebezpečný odpad a musí byť likvidované odbornou firmou.

Výrobca lepidla STACHEMA CZ s.r.o., prevádzka Pod Sídlištím 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN ISO 9001.

Návod na použitie je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.

UPOZORNENIE

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím prečítajte údaje uvedené na obale a pripojené informácie o výrobku. Ostatné pokyny nájdete na stiahnutie www.stachema.cz