

LEABOND K 120

Sekundové lepidlo

LEABOND K120 je vyrobený na báze tixotropného etylkyanoakrylátu. Slúži na rýchle lepenie plastov, gumi, kovov, skla, dreva a pod. Vhodný je aj na materiály s vyššou porozitou povrchu. Je bez rozpušťaadiel a bez obsahu vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

Vzhľad	bezfarebná kvapalina so strednou viskozitou,
Zápach	po kyanoakrylátoch
Viskozita (Brookfield vret. 1/20 ot)	100 – 140 mPas
Skladovacia teplota	+5 až +25°C
Doba vytvrdzovania	5 – 20 sek. (v závislosti na druhu materiálu)
Úplné vytvrdnutie	za 24 hodín

OBLASŤ POUŽITIA

LEABOND K 120 sa používa ako rýchlo vytvrdzujúce tixotropné kyanoakrylátové lepidlo hlavne na spájanie neporéznych, ale aj poréznych materiálov. Je vhodný na plasty (ABS, PVC, PS, Marcolon a i.), lakované povrchy, kovy gumu a drevo. Je určený hlavne na priemyselné využitie a na všeobecnú údržbu a opravy. Vhodný na lepenie tesniacich materiálov pri výrobe plastových okien.

NÁVOD NA POUŽITIE

LEABOND K 120 sa nanáša v malom množstve na jednu z lepených plôch a v priebehu 10 sekúnd sa plochy silno pritlačia a podržia stlačené po dobu potrebnú na vytvrdnutie (obvykle okolo 5-10 sekúnd). Konečná - úplná pevnosť nastáva po 24 hodinách.

UPOZORNENIE:

- Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. POKYNY PRE BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU, PRVÁ POMOC: Ak je nutná lekárska pomoc majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uschovávajúte mimo dosahu detí. Zamedzte vdychovaniu výparov. Používajte vo vonkajšom alebo v dobre vetranom prostredí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Skladujte na dobre vetrateľnom mieste. Obal skladujte dobre uzatvorený. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. Pri zasiahnutí pokožky: Umyť veľkým množstvom vody. PRI PODRÁŽDENÍ POKOŽKY: Vyhľadajte lekársku pomoc. Znečistený odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. PRI VNIKNUTÍ DO OKA: niekoľko minút vypláchnoť prúdom čistej vody, vybrať kontaktné šošovky ak sú nasadené a idú ľahko vybrať. Ak pretrváva podráždenie očí vyhľadajte lekára. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre volajte lekára.

Obsahuje: etyl-2-kyanoakrylát. Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo okamžitého zlepenie pokožky a očí. Uschovávajúte mimo dosahu detí.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo dodávame v plastových nádobách po 20, 50, 500 g. Uskladnený musí byť v originálnom balení pri teplotách do +5 až +25°C. Chránit' pred VODOU A VLHKOSŤOU!. Správne uskladnený prípravok má 18 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.

Výrobca lepidla, STACHEMA CZ s.r.o. divízia lepidiel, Pod sídlisťem 3, 636 00 Brno je držiteľ certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.