

## MEKOL 1406

MEKOL 1406 je syntetické lepidlo pripravené na používanie.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Chemická báza               | vodná emulzia EVA kopolymér                                 |
| Farba                       | biela   |
| Viskozita ISO 2555 pri 20°C | 2500 - 3000 mPas  |
| Sušina (ISO 1625)           | 52 - 55% (min. 50%)   |
| Označenie tovaru            | nie je klasifikované ako nebezpečné<br>Nevyžaduje označenie |

### OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa v knihárstve a obalovom priemysle na strojovú aplikáciu. Má dobrú priľnavosť k povrchom, ktoré sa ťažko lepia. Napríklad na lepenie PVC, PP a PE fólie na papier, kartón a lakované povrchy. Pri použití PP a PE fólií tenších ako 40mN je potrebná povrchová úprava. Aplikácia je diskom alebo valčekom.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím je potrebné lepidlo temperovať na teplotu pracovného priestoru.

Najvhodnejšie podmienky pre lepenie sú:

|   |         |
|---|---------|
| - teplota ovzdušia, lepidla a lepených materiálov | 18-25°C |
| - relatívna vlhkosť vzduchu                       | 60-75%  |

Lepidlo dobre premiešame a nanesieme rovnomerne na povrchy, ktoré chceme zlepiť. Aplikujeme ručne, alebo strojovo. Nástroje a zariadenia hneď po použití opláchneme vodou, inak po zaschnutí film lepidla odstránime iba mechanicky.

**LEPIDLO NEŠKODÍ ZDRAVIU.**

### BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo dodávame v 30 kg plastových nádobách.

Pri skladovaní v originálnom balení a suchom priestore pri teplote od +5°C do +30°C je použiteľné min. 6 mesiacov.

**NESMIE ZMRZNÚŤ!**



*Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a našich skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba je Vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri správnom používaní lepidla.*