

TECHNICKÝ LIST

PARKETOLIT 1513

disperzné lepidlo na parkety

PARKETOLIT 1513 je disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel, podľa EN 14293:2006 a požiadavka ISO 17178:2013 na tvrdé lepidlo na lepenie parkiet . Lepidlo je už pripravené na použitie.

OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo na lepenie drevených podláh:

Masívne kusové parkety s drážkami a/alebo perami do dĺžky 400 mm podľa EN 13226:2009

Mozaikové parketové prvky podľa EN 13488:2003

na betón, drevené podlahy alebo iné pórovité povrchy. Tiež na lepenie na zdrsnené povrchy a vyhrievané podlahy. Neodporúča sa na kladenie rozmerovo nestabilných a exotických druhov drevín, pre ktoré sa odporúčajú reaktívne lepidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemický základ:	vodná disperzia PVAc polyméru
Zhoda s normami:	EN 14293:2006 - tvrdé lepidlo ISO 17178:2013 – tvrdé lepidlo
Farba:	imitácia dubu
Viskozita:	pasta, tixotropná
Celková sušina (ISO 3251):	min. 72 %
Spôsob aplikácie:	zubovou stierkou
Nános:	
Zubová stierka B3	700 – 900 g/m ²
Zubová stierka 23/48	800 – 1000 g/m ²
Otvorená doba pri 20°C a 50-65 % RAH pri nánose 1000 g/m ² :	15-20 minút
Označovanie:	nie je potrebné, lepidlo nie je klasifikované ako nebezpečné (pozri bezpečnostný list)

SPÔSOB POUŽITIA:

Povrch musí byť dostatočne hladký, vysušený, pevný a čistý. Nesmie byť prachový ani byť príliš savý. Na veľmi porézne povrchy naneste tenkú vrstvu základného náteru Parketolit PR15. Pred nanosením lepidla musí byť náter suchý. Pred použitím lepidlo dobre premiešajte. Nanášajte rovnomerne zubovou stierkou na podklad. Parkety ukladajte do vlhkého lepidla skôr, než sa lepidlo príliš vysuší, na dosiahnutie pevného spoja, parkety pritlačte prípadne jemne priklepňte.

Lepidlo sa spojí po 2 hodinách, ale konečná pevnosť spoja sa dosiahne až po niekoľkých dňoch.

OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE PRÁCU SÚ:

Teplota miestnosti a všetkých použitých materiálov	20-25°C (stále povolených 15-25°C)
Relatívna vlhkosť vzduchu	50-65% (stále povolená 40-65%)
Vlhkosť betónových podláh	max. 3 % gravimetrickou metódou max. 2 % karbidovou (CM) metódou
Vlhkosť vyhrievaných betónových podláh	max. 1,7 % karbidovou (CM) metódou
Vlhkosť parkiet	8 - 12% (aklimatizované na podmienky miesta)

ČISTENIE:

Pred zaschnutím lepidla je potrebné náradie umyť vodou.

BALENIE:

Dostupné v 7 kg a 25 kg polyetylénových vedrách.

SKLADOVANIE

Skladovať v dobre uzatvorenom originálnom balení pri teplotách od +5 do +25°C. **CHRÁŇTE PRED MRAZOM!** Správne uskladnené lepidlo môžete skladovať 18 mesiacov.

Uvedené informácie, najmä odporúčania pre použitie a aplikáciu našich produktov, sú založené na základe našich znalostí, výsledkoch laboratórnych testov a doteraz získaných praktických skúseností. Garantujeme stálu kvalitu našich produktov podľa našich technických špecifikácií. Technické poradenstvo nášho aplikačného oddelenia je k dispozícii bez záväzkov. Vyššie uvedené nezbavuje kupujúceho testovania našich produktov na vlastnú zodpovednosť, s ohľadom na ich vhodnosť pre zamýšľanú aplikáciu a aplikačný proces. Proces testovania by sa mal zopakovať, ak sa materiály akýmkoľvek spôsobom zmenili alebo kúpili z iného zdroja. Keďže nemáme bezprostredný vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.