

***SPRAY – KON B707***

**Popis produktu:**

Spray-Kon B707 je kontaktné lepidlo aktivované tlakom, ktoré sa nanáša striekaním. Dokonalá pevnosť spoja a výnimočná príľnavosť na rôzne materiály predurčujú toto lepidlo Spray - Kon k širokému použitiu pri rôznych činnostiach, ktoré vyžadujú lepenie.

**Výhody kontaktného lepidla Spray – Kon B707:**

Nezávislý systém nanášania lepidla striekaním pri 100% využití kúpeného lepidla

Jednoduchá obsluha = nevyžaduje špeciálne preškolenie

Tryska nevyžaduje čistenie = nezalepí sa

Krátka doba prípravy = po 2 minútach je lepidlo pripravené na používanie

Dlhá pracovná doba (cca 1 hodinu)

Dokonalá príľnavosť k podkladu

Spoj odolný voči vode a UV žiareniu

Bez zápachu

Spoľahlivý

Veľká teplotná stabilita

Veľká produktivita práce s lepidlom Spray-Kon

**Príklady materiálov, ktoré Spray - Kon efektívne spája:**

HPL lamináty, MDF dosky, drevotriekové dosky DTD, ABS hrany a ostatné typy hrán, polyuretánové peny, papier, plast, sklenené vlákno, väčšina kovov, sklo, drevo, pozinkovaná oceľ, korok, podlahová krytina PVC, hliníkový plech, plst', netkané textílie, kobercové krytiny, lakovaná oceľ, gelcoat a iné.

**Odporúčané použitie:**

Lepidlo Spray - Kon bolo navrhnuté/vyvinuté na lepenie HPL laminátov na rôzne materiály. Jeho vlastnosti sú predurčené k širokému použitiu pri výrobe nábytku, karavanov a automobilových nadstavieb, jácht, pri čalúnnických prácach, pri lepení textílií, využíva sa pri montáži ventilácie alebo klimatizácie a ďalších prácach. Lepidlo môžete používať pri lepení nasiakavých a nenasiakavých povrchov. Na dosiahnutie správneho spojení naneste lepidlo na obidve plochy, ktoré chcete spájať. **Teplota lepidla a lepených materiálov musí byť v rozmedzí 18 – 24°C, a nesmie klesnúť pod 16°C.** Pri lepení laminátov odporúčame naniesť vrstvu lepidla na 100% lepené plochy. Doba odvetrania rozpúšťadla je cca 2 minúty. Potom obidva povrchy spojte a silným tlakom ich k sebe pritlačte. Získate tým požadovaný trvanlivý spoj.

**Technické vlastnosti lepidla:**

Farba:	číra
Pomer pevných častíc:	cca 32%
Teplotná odolnosť:	93°C
Rozpúšťadlo:	dichlormethan
Výdatnosť 500ml:	5/2,5 m <sup>2</sup> – pri nánose na obidve lepené plochy

**Skladovanie:**

Lepidlo je možné skladovať po dobu jedného roka pri teplote, ktorá nepresahuje 50°C. Nízke teploty neznehodnocujú vlastnosti lepidla.

**UPOZORNENIE:**

**Výrobok je určený na priemyselné používanie a firmám so špecializáciou na používanie produktov, čím nie je určený na predaj širokej verejnosti.**