

TERMOKOL 2321

Tavné lepidlo pre obalovú techniku

TERMOKOL 2321 termoplastické tavné lepidlo v granuliach.

OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa pri strojoch s vysokou rýchlosťou na lepenie papiera a kartónu, pri skladaní a zatváraní krabíc a sáčkov a na prilepovanie slamiek ku krabičkovým nápojom. Lepidlo má dobrú teplotnú stabilitu, nízky zápach a priľnavosť ku kraftovému papieru.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	EVA – kopolymér
Farba	svetlo žltá (bledo bežová)
Viskozita ASTM D-3236 pri 150 °C:	1 500 – 1 800 mPa s
Bod mäknutia ASTM E-28:	108 – 115 °C
Zodpovedá nariadeniu FDA (styk látok s potravinami)	21 CFR 175.105
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný
Otvorená doba:	2 - 3 s

NÁVOD NA POUŽITIE:

Metóda nanášania:	tryska, disk alebo valec
Pracovná teplota:	150 - 180 °C

Nakoľko termostaty v nádobách môžu ukazovať nepresné hodnoty, odporúčame z času na čas skontrolovať teplotu priamo na nanášacom zariadení.

Nižšie pracovné teploty spôsobujú nedokonalé zlepenie, vyššie teploty nad 200°C, pri dlhšom pôsobení na lepidlo majú za následok jeho znehodnotenie.

ČISTENIE

Na čistenie nanášacích zariadení odporúčame použiť MITOSOL 2000.

SKLADOVANIE

V uzatvorených originálnych baleniach v chladnom, suchom prostredí ďalej od zdrojov tepla. Minimálna použiteľnosť správne skladovaného výrobku je 3 roky.

BALENIE

Vo vreciach s obsahom 25 kg netto.



Návod k použitiu je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom nato, že nemáme žiaden priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nevyžaduje klasifikáciu nebezpečného tovaru.

Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.