František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

TECHNICKÝ LIST

TERMOKOL 2329

Tavné lepidlo pre obalovú techniku
Nízka aplikačná teplota

TERMOKOL 2329 je termoplastické tavné lepidlo vo forme granúl.

OBLASŤ POUŽITIA:
Lepidlo je charakteristické **nízkou aplikačnou teplotou 120 – 140 °C**. Je možné ho používať aj pri lepení na rýchlych lepiacich strojoch. Využíva sa pri rýchlom lepení papieru, lepenky a kartónu, pri skladaní, zalepovaní a uzatváraní krabíc a obalov.
Výhody z použitia lepidla s nízkou aplikačnou teplotou sú: zníženie možnosti degradácie lepidla prepálením, zníženie údržby aplikátorov, menší predpoklad vytvorenia zápachu a zníženie spotreby energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	EVA – kopolymér
Farba	bežová - nažltlá
Viskozita ASTM D-3236 pri 120 ^{0}C:	cca 1.450 mPas
130°C	cca 1.040 mPas
140°C	cca 810 mPas
150°C	cca 650 – 800 mPas
Bod mäknutia ASTM E-28:	67 – 77 ^{0}C
Zodpovedá nariadeniu FDA (styk látok s potravinami)	21 CFR 175.105
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný
Otvorená doba pri 140°C:	cca 6 - 8 s

Otvorená doba lepidla je závislá na množstve nánosu (hrúbke lepiaceho pásiku), lepiace teploty, okolitej teploty, druh spájaného materiálu a spôsobu aplikácie.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Metóda nanášania:	tryska, disk alebo valec
Pracovná teplota:	120 - 140 ^{0}C

Vzhľadom k možnosti použitia rôznych spájaných materiálov môžu byť výsledky lepenia veľmi odlišné. Odporúčame preto najprv vykonať test spájaných materiálov a voľbu správnej nastavenej pracovnej teploty.
Vzhľadom k tomu, že termostat nemusí ukazovať správnu teplotu odporúčame občas kontrolovať teplotu na aplikačnom zariadení. Nižšie pracovné teploty spôsobujú neúspešné lepenie. Pretrvávajúce zvýšené teploty môžu viesť k znehodnoteniu lepidla, ktoré sa prejaví stmavnutím lepidla a znížením lepivých vlastností.

ČISTENIE
Na čistenie nanášacích zariadení odporúčame použiť MITOSOL 2000.

SKLADOVANIE
V uzatvorených originálnych baleniach v chladnom, suchom prostredí ďalej od zdrojov tepla. Minimálna použiteľnosť správne skladovaného výrobku je 3 roky.

BALENIE
V PE vreciach s obsahom 25 kg netto.

mob: 0905 719 555 **fonam.fero@gmail.com**

František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

Návod k použitiu je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom nato, že nemáme žiaden priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.
Pred použitím odporúčame vyskúšať.
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nevyžaduje klasifikáciu nebezpečného tovaru.
Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.

mob: 0905 719 555 **fonam.fero@gmail.com**