František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

TECHNICKÝ LIST

TERMOKOL 2420/05

je tavné lepidlo pre knižnú väzbu v granuliach

OBLASŤ POUŽITIA:
Lepidlo sa používa pri lepení mäkkej knižnej väzby a pri výrobe zaoblených kníh. Je určené pre knižnú väzbu, lepenie brožúr, blokov a brožovaných výtlačkov. Vytvára biely film lepidla, ktorý je veľmi flexibilný.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	EVA – kopolymér
Farba	biela
Viskozita ASTM D-3236 pri 170 ^{0}C:	cca 3.800 – 4.800 mPa s
Bod mäknutia ASTM E-28:	cca 77 – 83 ^{0}C
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný
Otvorená doba:	dlhá

Lepidlo má výbornú priľnavosť na väčšinu papierov. Pred začiatkom výroby odporúčame odskúšanie papiera s povrchovou úpravou

NÁVOD K POUŽITIU:

Metóda nanášania:	disk alebo valec
Pracovná teplota:	170 - 180 ^{0}C

V prípade, že potrebné len menšie množstvo horúcej taveniny, teplota v tavnej nádobke by mala byť o 30-40°C nižšia ako je uvedená pracovná teplota lepidla. Pri ťažšie lepiteľných papieroch prípadne hrubších väzbách je vhodné frézovanie chrbátu zárezmi o hĺbke 0,5 až 1,5 mm a vzdialenosti 5 až 10 mm.
Nastavenie optimálnej pracovnej teploty závisí od pracovných podmienok, rýchlosť stroja, vzdialenosť a čas od okamihu nanesenia lepidla po priloženie lepených častí a na teplote v miestnosti.
Nakoľko termostaty v nádobách môžu ukazovať nepresné hodnoty, odporúčane z času na čas teplotu skontrolovať priamo na nanášacom zariadení.
Nižšie pracovné teploty spôsobujú nedokonalé zlepenie, vyššie teploty nad 190°C, pri dlhšom pôsobení na lepidlo majú za následok jeho znehodnotenie.

ČISTENIE
Na čistenie nanášacích zariadení odporúčame použiť MITOSOL 2000.

SKLADOVANIE
V uzatvorených originálnych baleniach v chladnom, suchom prostredí ďalej od zdrojov tepla. Minimálna použiteľnosť správne skladovaného výrobku je 3 roky.

BALENIE
V PE vreciach s obsahom 25 kg netto.

Návod k použitiu je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom nato, že nemáme žiaden priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.
Pred použitím odporúčame vyskúšať.
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nevyžaduje klasifikáciu nebezpečného tovaru.
Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.

mob: 0905 719 555 **fonam.fero@gmail.com**