

TERMOKOL 2421

Tavné lepidlo pre knižnú väzbu
Tavné lepidlo na výrobu plienok

Termokol 2421 je termoplastické tlakovo citlivé lepidlo vo forme poduštičiek.

OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa pri bočnom lepení mäkkej knižnej väzby, knižných blokov, brožúr, manuálov, poznámkových blokov.... Je tiež možné použiť ako viacúčelové tavné lepidlo na výrobu plienok pre všetky operácie vrátane elastických pripevnení a ďalšie lepenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	SIS kopolymérový blok
Farba	číra - žltkastá
Viskozita pri 160 °C ASTM D-3236:	1.400 – 2.000 mPa s
Bod mäknutia ASTM E-28:	73 – 83 °C
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný

NÁVOD K POUŽITIU:

Lepidlo vytvára číry (priehľadný) nažltlý film. Nános v tenkej vrstve je takmer neviditeľný, ale aj tenká vrstva má výbornú príľnavosť (adhéziu) na podklady. Lepidlo má dobrý pomer medzi príľnavosťou a súdržnosťou, vysokú príľnavosť pri odlupovaní, dobrú teplotnú stálosť, dobrú príľnavosť k PE, elastickým pripevneniam, rozvlákneným povrchom a k povrchom s rôznymi netkanými materiálmi.

APLIKÁCIA:

Metóda nanášania:	tryska, disk, alebo iný aplikačný systém
Pracovná teplota:	140 - 160 °C merané pri nánose

Nastavenie optimálnej pracovnej teploty závisí od pracovných podmienok, rýchlosť stroja, vzdialenosť a čas od okamihu naniesenia lepidla po priloženie lepených častí a na teplote v miestnosti.

Nakoľko termostaty v nádobách môžu ukazovať nepresné hodnoty, odporúčame z času na čas teplotu skontrolovať priamo na nanášacom zariadení.

Nižšie pracovné teploty spôsobujú nedokonalé zlepenie, vyššie teploty nad 180°C, pri dlhšom pôsobení na lepidlo majú za následok jeho znehodnotenie.

Nastavenie optimálnej pracovnej teploty závisí od pracovných podmienok, rýchlosť stroja, vzdialenosť a čas od okamihu naniesenia lepidla po priloženie lepených častí a na teplote v miestnosti.

ČISTENIE

Na čistenie nanášacích zariadení odporúčame použiť MITOSOL 2000.

SKLADOVANIE

V uzatvorených originálnych baleniach v chladnom, suchom prostredí pri teplotách do +25°C ďalej od zdrojov tepla. Minimálna použiteľnosť správne skladovaného výrobku je 1 roky.

BALENIE

Malé poduštičky cca 15 g v kartónovej krabici 15 kg netto.



František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

Návod k použitiu je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom nato, že nemáme žiaden priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nevyžaduje klasifikáciu nebezpečného tovaru.

Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.