

**UNILEP RS 1**  
**kontaktné lepidlo pre**  
**obuvníkov a nábytkárov**

Kontaktné lepidlo na báze roztoku chloroprenového kaučuku v organických rozpúšťadlách.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Viskozita Brookfield vr 5/30 ot. (ISO R2555)	2 600 – 3 700 mPas
Konzistencia pri teplote 20°C (pohárik Ford 8mm)	60 - 80 s
Sušina (ISO 1625)	18 - 24%
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	asi 10 - 20 minút
Otvorená doba pri 20°C a 65-75% RVZ	30 min
UNILEP RS 1 ako dvojzložkové lepidlo:	
Pomer s lepidla s tvrdidlom LEABOND SBS	20:1 – 18:1

**OBLASŤ POUŽITIA:**

Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie v obuvníctve, nábytkárstve (postforming, dýchovanie) a pre konštrukčné lepenie. Lepidlo je vhodné na lepenie kože, textilu, gumy, papiera, dreva, PUR pien (Molitan®), melaminových fólií (Umakart®), kovov, skla a pod. Na dosiahnutie lepšej tepelnej a chemickej odolnosti a vyššej pevnosti spoja sa dá použiť UNILEP RS 1 ako dvojzložkové lepidlo s pridaním tvrdidla LEABOND SBS. Pri lepení farebných usní odporúčame overiť, či lepidlo nespôsobuje zmenu farebného odtieňa.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 10-20 minút zavädnúť a potom lepené plochy spojíme a zaťažíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách. Na prípadné riedenie alebo očistenie pracovných pomôcok doporučujeme použiť **RIEDIDLO RS**.

Pre dvojzložkové lepenie sa použije kombinácia 20 dielov lepidla + 1 diel tvrdidla. Doba spracovateľnosti dobre premiešanej zmesi je okolo 8 až 10 hodín (pri teplote 20-23°C).

**UPOZORNENIE:**

**NEBEZPEČENSTVO:** Veľmi horľavá kvapalina a výpary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi pokožku. Spôsobuje závažné podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacích ciest) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami.

**POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE A PRVÁ POMOC:** Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli ste im. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Nevdychujte výpary. Používajte vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štit na ochranu tváre. Skladujte v uzamknutých priestoroch. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov. **PRI STYKU S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. **PRI POŽITÍ:** Ihneď volajte lekára. **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie. **PRI NADÝCHANÍ:** Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v klude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte lekára.

Obsahuje: uhlovodíky C6-C7, izoalkány, cyklické, <5 % n-hexánu, acetón, etylacetát, toluén. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje kolofóniu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!**

***BALENIE A SKLADOVANIE***

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 0,5; 1,0; 10 l a 25 l alebo v sudoch po 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni. Chráňte pred mrazom pri teplotách +5 až +28°C. Takto uskladnené lepidlo má záruku 12 mesiacov od dátumu výroby. Pred použitím premiešať!

*Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.*

***Výrobca lepidla, STACHEMA CZ, s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.***