František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

TECHNICKÝ LIST

UNILEP SPRAY H11

striekacie rozpúšťadlové kontaktné lepidlo pre čalúnnictvo

Kontaktné lepidlo na báze roztoku syntetického kaučuku, prírodnej živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo má červenú farbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sušina (ISO 1625)	cca 48-55%
Viskozita (pohárik Ford 4 mm)	115-130 s
Viskozita (Brookfield vr 3/30 ot. ISO R2555)	600 – 750 mPas
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	od 10 s
Otvorená doba (možnosť kontaktného lepenia)	min. 15 minút
Množstvo nanášaného lepidla	150-300 ml/m^2

OBLASŤ POUŽITIA

Striekacie kontaktné lepidlo pre jedno- resp. obojstranné kontaktné lepenia čalúnnických materiálov (PUR peny - molitan, textil, koža, drevo, a i.)
Lepidlom *UNILEP SPRAY H11* možno spájať PE alebo PP fólie. Suchý film lepidla je elastický a vode odolný. Lepidlo nie je určené na extrémne namáhané spoje (čalúnenie športových pomôcok), vysoké tepelné namáhanie a odolnosť proti dlhodobému starnutiu (autočalúnenie). Nie je vhodné na lepenie koženky na báze PVC.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na jednu, alebo na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 10 sekúnd zavädnúť (podľa savosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách. Lepidlo *UNILEP SPRAY H11* sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť *RIEDIDLO UNILEP*
Doporučené nanášanie : vzduchová nízkotlaká striekacia pištoľ Schneider Optimal 2000 s tryskou 1,5-2,8 mm, tlak vzduchu 4 - 5 atm (0,4-0,5 MPa).

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a výpary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú reakciu pokožky. Spôsobuje závažné podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami.
POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE A PRVÁ POMOC: Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli ste im. Ak je potrebná lekárska pomoc majte pri ruke obal alebo štítok výrobku. Uskladňujte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Nevdychujte výpary. Používajte vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít na ochranu tváre. Skladujte v uzamknutých priestoroch. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov. PRI STYKU S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte. Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky alebo vyrážkach vyhľadajte lekárske ošetrenie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí vyhľadajte lekárske ošetrenie. PRI POŽITÍ: Ihneď volajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI NADÝCHANÍ: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v kľude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte lekára.

Obsahuje: uhlovodíky C6-c7, izoalkány, <5 % n-hexánu, acetón, n-alkány. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje kolofóniu.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 1,0 a 10,0 a 25 l a v sudoch 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni pri teplotách +5°C až + 28°C . Takto uskladnené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby.

mob: 0905 719 555 **fonam.fero@gmail.com**

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.

Výrobca lepidla, STACHEMA CZ s.r.o., divízia lepidiel Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.