

TECHNICKÝ LIST

UNILEP SPRAY H24

striekacie kontaktné lepidlo na čalúnenie prvkov v dopravných prostriedkoch

Kontaktné lepidlo na báze roztoku chloroprénového kaučuku, živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo je pripravené k aplikácii striekaním. Určené je hlavne na lepenie čalunických materiálov na obtiažne lepiteľné povrchy (plasty – vrátane PE, PP).

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Farba | ružová (môže byť aj bledožltá) |
| Sušina (ISO 1625) | 22 – 26 % |
| Viskozita (Brookfield vret. 3/30 ot. ISO R2555) | 700 – 850 mPas |
| Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie | od 10 s do 3 minút |
| Otvorená doba (možnosť kontaktného lepenia) | max. 20 minút |
| Množstvo nanášaného lepidla (obojustranne) | 120-250 ml/m ² |
| Teplotná odolnosť (s tužidlom/bez tužidla) | 120°C /105°C |
| Doporučené tužidlo (pomer 1:20, životnosť zmesi až 10 hodín) | LEABOND SBS |

OBLASŤ POUŽITIA

Striekacie kontaktné lepidlo pre obojustranné kontaktné lepenie čalunických materiálov: koženky, textílií, a obdobných materiálov na savé i nesavé podklady (kovy, drevo, drevovláknité materiály, plasty ABS, PET, PVC). Lepenie na PE a PP sa odporúča najprv overiť skúškou. Svojimi vlastnosťami je lepidlo určené hlavne na lepenie čalúnenia v oblasti dopravných prostriedkov: automobily, karavany, koľajové dopravné prostriedky, lode a pod.

Spoj zlepený lepidlom UNILEP SPRAY H24 odoláva zvýšenej teplote do 105°C, pri použití zmesi s tužidlom LEABOND SBS až 120°C. Odporúčame preveriť teplotnú odolnosť pre každý typ lepeného výrobku zvlášť. Suchý film lepidla je elastický a odolný vode a olejom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla (pred použitím premiešaného, pokiaľ stojí v obale dlhšie ako 3 mesiace). Necháme asi 10 sekúnd až 3 minúty zavädnúť (podľa savosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojíme. Maximálna pevnosť spoj dosahuje po úplnej vulkanizácii po 7 – 10 dňoch. Lepidlo UNILEP SPRAY H24 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť RIEDIDLO RS (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.).

V prípade použitia tužidla LEABOND SBS sa pripraví zmes v pomere 1:20 (tužidlo:lepidlo) a spracuje sa najneskôr do 10 hodín (pri 20-25°C). Účinnosť tužidla znižuje prítomnosť vody alebo vysokej vlhkosti.

Doporučené nanášanie : vzduchová nízkotlaká striekacia pištoľ s tryskou 2,2 – 2,8 mm tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 Mpa), najlepšie s rotujúcim prúdom vzduchu.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a výpary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi pokožku. Spôsobuje závažné podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacích ciest) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE A PRVÁ POMOC: Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli ste im. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Nevdychujte výpary. Používajte vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štit na ochranu tváre. Skladujte v uzamknutých priestoroch. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov. **PRI STYKU S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. **PRI POŽITÍ:** Ihneď volajte lekára. **NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.** **PRI NADÝCHANÍ:** Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v kľude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte lekára.

Obsahuje: uhlovodíky C6-C7, izealkány, cyklické, <5 % n-hexánu, acetón, etylacetát, toluén. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje kolofóniu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!

František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 1,0 a 10 l, 25 l a v sudoch po 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni v dobre uzatvorených originálnych obaloch. Takto uskladnené a neotvorené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby. Pred použitím premiešať!

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.

Výrobca lepidla, STACHEMA CZ, s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.