

UNIMELT 338

Trvale lepidivé tavné lepidlo na priemyselné laminácie

tavné lepidlo zložené zo syntetických živíc a kaučukového kopolyméru. Je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé. Vyrobené bez použitia silikónového separačného papiera.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

Viskozita pri 177°C (Brookfield)	1600 ± 320 mPas
Bod mäknutia (gulôčka/krúžok)	80 ± 5°C
Odporúčaná aplikačná teplota	140 – 180°C
Farba	nažltlá transparentná
Otvorená doba (pri 23°C/50% rel.vlh.)	dlhá, trvale lepidivý film

Výhody:

- Rýchle natavovanie v zariadení
- Vysoká počítočná pevnosť spoja a vysoká dotyková lepidivosť
- Možnosť napeňovania pri lepení netkaných textílií

OBLASŤ POUŽITIA

UNIMELT 338 sa používa na konštrukčné plošné lepenie materiálov ako sú papier, textil, netkané vláknité materiály, penové hmoty, kovové a plastové fólie a pod. Vyniká vysokou dotykovou lepidivosťou, relatívne nízkou viskozitou a schopnosťou napeňovania vzduchom alebo dusíkom. Ďalej sa toto lepidlo používa na výrobu tovaru s nánosom trvale lepidivej vrstvy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepidlo sa nanáša tryskou, kotúčom alebo valčekom. Doporučená teplota spracovania je 140-180°C. Lepidlo by nemalo byť ohrievané na teploty vyššie ako 190°C, pretože potom sa prejavuje tepelný rozpad štruktúry lepidla a s tým súvisiaca strata lepiacich vlastností. Pri dlhšej prestávke v práci doporučujeme vypnúť ohrev v tavnjej komore. Čistenie za tepla sa robí škrabkou, v studenom stave prípravkom Leaquid 2 (výrobca STACHEMA CZ, s.r.o.) alebo iným obdobným prípravkom.

UPOZORNENIE:

Lepidlo nie je nebezpečným prípravkom v zmysle nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP). Nebezpečenstvo vzniku popálenín pri spracovaní produktu vo forme taveniny. Inhalácia pár roztaveného lepidla môže dráždiť dýchacie cesty a oči. Nadmerná tvorba pár signalizuje prehriatie výrobku. Používajte tento produkt bezpečne. Pred použitím si prečítajte technický list a pripojené informácie.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v tvare mäkkých vankúšikov, potiahnutých ochrannou fóliou (lepidlo sa taví vrátane ochranej fólie), balenie po 15 kg. Uskladnené musí byť v originálnom balení na suchom mieste pri teplotách 5 až +30°C. Správne uskladnené lepidlo má 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.

V SR dodáva František Mišík – FoNAM, Puškinova 511/28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako obchodné zastúpenie STACHEMA CZ, s.r.o. s prevádzkou Pod sídlisťem 3, 636 00 Brno, ktorá je držiteľom certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.