

## **UNIXIN S4**

### **Jednostranné kontaktné lepidlo na podlahoviny a pre čalúnnictvo**

Kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku a aditív v organických rozpúšťadlách

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):**

Viskozita Brookfield vr. 5/30 ot. (ISO R2555)	4 000 – 5 000 mPas
Konzistencia pri teplote 23°C (Fordov pohárik 8 mm )	100 – 130 s
Sušina (ISO 1625)	27 – 33 %
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	cca 7 – 12 min
Otvorená doba (pri 23°C/50% rel.vlh.)	min. 4 hodiny, trvale lepidivé
Množstvo nanášaného lepidla (jednostranne)	0,15 – 0,30 l/m <sup>2</sup>
Šmyková pevnosť spoja: useň – useň (jednostranný nános)	0,4 MPa
useň – useň (obojsstranný nános)	0,6 MPa
Pevnosť spoja v odlupovaní: useň – useň (jednostranný nános)	1,2 N/mm
useň – useň (obojsstranný nános)	2,4 N/mm
PVC podlahovina – obkladačka (obojsstranne)	2,0 N/mm

#### **OBLASŤ POUŽITIA:**

Kontaktné lepidlo pre jedno alebo obojsstranné kontaktné lepenie podlahovín. Je vhodné predovšetkým na fixačné lepenie kobercov, ale aj PVC podlahovín alebo antistatických PVC podlahovín lepeným na medené pásy. Taktiež je toto lepidlo vhodné na fixáciu protihlukovej vrstvy pod plávajúce podlahy. Pre fixačné lepenie sa využíva jednostranné nanášanie na podlahu, pričom vrstva lepidla je aj po úplnom vyschnutí trvale lepidivá.

Lepidlo S4 sa ďalej používa v čalúnnictve na lepenie penových hmôt, textílií, koženky, pryže a podobných materiálov k sebe navzájom alebo na drevo. Lepidlom S4 sa dajú spájať PE alebo PP fólie. Lepený spoj je elastický, Odolný voči pôsobeniu vlhkosti, nie je však určený pre trvalý styk s vodou.

#### **NÁVOD NA POUŽITIE:**

Podlahoviny:

Pred aplikáciou lepidla musí byť podklad vyrovnaný, vyzretý, suchý, zbavený prachu a mastných nečistôt a musí zodpovedať norme STN 74 4505. Na jednu alebo na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme pomocou štetky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 7 – 12 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme. Pri lepení podlahovín musí byť lepidlo veľmi dobre zavädnuté (odvetrané) aspoň 20 minút.

Čalúnnictvo:

Obidva lepené materiály musia byť suché a čisté (bez mastnôt, prachu). Na bežné spoje postačí jednostranný nános, v prípade požiadavky na vyššiu pevnosť spoja je vhodný obojsstranný nános lepidla. Po nanosení sa nechá 7-12 minút odvetrať a potom sa lepené plochy spájajú.

Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Jednostranné lepidlo S4 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia sa dá použiť riedidlo Riedidlo Robinol (výrobca Stachema CZ, s.r.o.)

#### **UPOZORNENIE:**

**NEBEZPEČENSTVO:** Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **POKYNY PRE BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU, PRVÁ POMOC:** Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.

**PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi):** Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou/osprchujte Pri podráždení pokožky alebo vyrážkach vyhľadajte lekársku pomoc /ošetrenie. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. **PO VDÝCHNUTÍ:** Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa postihnutý necíti dobre volajte lekára. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **PO POŽITÍ:** okamžite volajte lekára. **NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.**

**František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji**  
**IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138**

---

Obsahuje: uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické, < 5% n-hexánu, kolofóniu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky.

***BALENIE A SKLADOVANIE:***

Lepidlo dodávame v kovových nádobách po 0,5; 1,0; 10 a 25 l a v sudoch po 200 l.

Skladujte na suchom, zatienenom a dobre vetrateľnom mieste mimo dosahu detí. Lepidlo nesmie zmrznúť! Chráňte pred ohňom! Takto uskladnené neotvorené lepidlo má minimálne 24 mesačnú dobu použiteľnosti od dátumu výroby.

*Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme vyskúšať. Naša obchodno-technická služba je Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.*