

WELLBOND W-131 S

striekacie, nehorľavé rozpúšťadlové kontaktné lepidlo pre čalúnnictvo

Kontaktné syntetické lepidlo na báze elastoméru. Lepidlo má červenú (RED) alebo priehľadnú (Transparent) farbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Sušina | cca 37-41% |
| Viskozita | 360-400 mPas |
| Otvorená doba (nános jedna strana) | od 0 do 5 minút |
| Otvorená doba (nános obe strany) | od 0 do 10 minút |
| Množstvo nanášaného lepidla | 150-300 ml/m ² |

OBLASŤ POUŽITIA

Nehorľavé kontaktné striekacie lepidlo pre jedno- alebo obojstranné lepenie čalúnnických materiálov (plste, peny - molitan, textílií, netkaných textílií, filcu a i.) v nábytkárskom a čalúnnickom priemysle. Lepidlo obsahuje nehorľavé rozpúšťadlo. Lepidlo je predurčené na používanie v prevádzkach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru – napr. výroba pružinových matracov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepené materiály musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Na aplikáciu použite striekaciu pištoľ s tryskou 1,5 – 2,5 mm, tlak vzduchu 2-6 atm (0,2-0,6 Mpa) s ideálnou vzdialenosťou od nanášaného povrchu cca 20 – 25 cm. Po aplikácii lepidla na povrch a spojení lepených materiálov pritlačte miesto lepenia rukou alebo mechanickým tlakom.

Teplota pracovného prostredia je odporúčaná minimálne 18°C. Rovnako lepené materiály nemajú mať nižšiu teplotu a preto sa odporúča skladovanie materiálov pred lepením vo výrobných priestoroch s uvedenou minimálnou teplotou 18°C. Lepený spoj dosahuje teplotnú odolnosť 65 – 70 °C.

VÝROBCA LEPIDLA: Kimyapsan Group, Dilovasi/Kocaeli, Turecko

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 4,6 kg, 15 kg, v sudoch 225 kg a IBC 1200 kg. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom tienistom mieste, pri teplote 15 - 25°C. Obaly musia byť tesne uzavreté. Takto uskladnené lepidlo má záruku 12 mesiacov od dátumu výroby.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.